Fiche produit

SIGA-*Majcoat*® SOB / *Majcoat*®

Actualisée le : 10.06.2015

Norme de référence : EN 13859-1 / -2

Distributeur : SIGA

Type d'application : lé de sous-couverture avec/sans adhésif sur les deux faces, pour une enveloppe de bâtiment durablement étanche à la pluie et au vent pour toitures et façades inclinées

Mode de pose : voir mode d'emploi

Palette : 30 rouleaux couchés liés par couches

Composition : 3 couches; film protégé de chaque côté par un non-tissé en PP

Caractéristiques :

		Normes	Unités	Valeurs
Dimensions	longueur largeur droiture	EN 1848-2 EN 1848-2 EN 1848-2	m m -	50 1.5 approuvée
Grammage **Epaisseur**		EN 1849-2 EN 1849-2	g/m^2 mm	190 0.6
Résistance au déchirement (clou)*	sens longitudinal sens transversal	EN 12310-1	N	220 240
Propriétés de traction : **Résistance à la traction***	sens longitudinal sens transversal	EN 12311-2	N/50 mm	360 270
Propriétés de traction : **Allongement à la rupture***	sens longitudinal sens transversal	EN 12311-2	%	70 80
Epaisseur d'air de diffusion équivalente s_d **Perméabilité à la vapeur d'eau**		EN ISO12572 EN ISO12572	m $g/(m^2*d)$ $g/(m^2.h.mmHg)$	0.1 190 0.95
Résistance à la pénétration de l'eau		EN 1928	-	W1
Classement au feu		EN 13501-1	classe	E

*moyenne